

AMMIPOL - 820

Industria

ANTICORROSIVO - ANTICROSTANTE CONFORME FDA

Trattamento delle caldaie a bassa pontezialità, alimentate con acqua addolcita.

VANTAGGI

L' AMMIPOL 820, è uno speciale formualto liquido, a base di solfito catalizzato, per il trattamento preventivo delle corrosioni e delle incrostazioni, nei circuiti di acqua e vapore.

In particolare è efficace nella protezione anticorrosiva e anticrostante dei generatori di vapore e, indirettamente, non essendo volatile, della rete vapore condensa.

Eliminazione rapida dell'ossigeno disciolto, prima che l'acqua raggiunga le pareti metalliche del generatore di vapore.

Elevatissimo effetto disperdente nei confronti di tutte quelle sostanze che possono creare depositi o incrostazioni (ossidi di ferro, fosfati o carbonati di calcio, silicati).

Produzione di vapore igienicamente ineccepibile, in quanto AMMIPOL 820 non contiene e non produce alcun prodotto volatile. Per tanto il suo utilizzo è particolarmente indicato nelle industrie alimentari e negli ospedali, dove si utilizza vapore diretto.

Facilità nell'impiego e nella manipolazione per la sua forma liquida, che ne semplifica il dosaggio.

IMPIEGO

Modalità: viene dosato in modo continuo tal quale o in soluzione 1:10 con acqua depurata, nel serbatoio d'acqua di alimento e recupero condense, oppure nella condotta d'aspirazione della pompa di alimentazione della caldaia.

Dosaggio: la quantità d'impiego è in relazione al contenuto di ossigeno dell'acqua di alimentazione, e, conseguentemente, alla temperatura dell'acqua di alimento caldaia.

DATI TECNICI:

Formulazione	: solfiti di sodio speciale, catalizzatori, copolimeri acrilici.
Aspetto	: liquido giallo chiaro
Controllo	: tenore in solfito
pH	: $4,0 \pm 1,0$
Densità a 20 °C	: $1,28 \pm 0,02$ g/ml
Solubilità in acqua	: completa

NORME DI UTILIZZO E DI CONFEZIONAMENTO

Manipolazione: si rimanda alla scheda di sicurezza. Adottare le principali precauzione d'uso legate alla manipolazione dei prodotti chimici.

Conservazione: negli imballi ben chiusi, a riparo dal calore eccessivo e ad temperature superiori ai 10 °C. Durata di stoccaggio raccomandata 1 anno.

CONFEZIONI

Canestro	Kg.	20
----------	-----	----

Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze e non devono essere considerate a garanzia di specifiche tecniche.